



# 724™ Grado Industrial

Weld-On® 724 es un grado industrial, naranja o gris, baja emisión de COV, viscosidad gruesa, ajuste medio, cemento solvente de CPVC para todas las clases y cédulas de tuberías y accesorios con ajuste de interferencia, incluido Cédula 80 a 12 pulgadas (315 mm) de diámetro.

Cemento solvente de primera calidad, de alta resistencia y resistente a productos químicos para usar con sistemas de tuberías de CPVC que transportan ácidos, bases, sales e hipocloritos. Ideal para su uso en plantas de aguas residuales. Puede ser utilizado en sistemas de tuberías industriales de PVC para aplicaciones químicas. Aprobado para sistemas de tuberías de CPVC Corzan®.

- Ultra baja emisión de COV. Cumple con la regla 1168/316A del SCAQMD.
- Certificación GreenGuard Gold. Visite la base de datos sostenible de UL en [www.spot.ul.com](http://www.spot.ul.com) para encontrar todos los créditos sostenibles cubiertos por UL GreenGuard Gold.
- Rendimiento de alta resistencia. Cumple con ASTM F493 y el Código Uniforme de Plomería. Certificado por NSF International e IAPMO.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de tubería	Todos los CPVC rígidos y PVC
Usos del cemento	Para sistemas industriales de tuberías de CPVC y PVC con aplicaciones químicas
Diámetro máximo	12" (315 mm)
Color	Naranja o gris
Tiempo de ajuste relativo	Mediano
Viscosidad	Gruesa
Especificación de rendimiento	ASTM F493 Reglamento 1168/316A del SCAQMD NSF/ANSI 14 y 61 Código Uniforme de Plomería IAPMO
Brookfield Viscosidad	Mínimo 1600 cps
Gravedad específica	Gris: 0.984 ± 0.04 Naranja: 0.982 ± 0.04
Emissiones de COV	457 g/L
Vida útil	2 años
El crédito compatible con LEED	Se puede obtener por LEED® (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), Crédito IEQ 4.1



Corzan® es una marca registrada de The Lubrizol Corporation.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer -[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### PRECAUCIONES ESPECIALES

Los cementos solventes Weld-On nunca deben usarse en sistemas de tuberías de plástico que utilicen o estén siendo probados por aire comprimido o gases; incluyendo refuerzo de agua de aire. No utilizar junto con sistemas de ventilación de gases de combustión.

No utilice un hipoclorito de calcio granular seco como material desinfectante para la purificación del agua en sistemas de tuberías de agua potable. La introducción de gránulos o gránulos de hipoclorito de calcio con cementos solventes e imprimaciones (incluidos sus vapores) puede provocar una reacción química violenta si no se utiliza una solución acuosa. Es aconsejable purificar las líneas bombeando agua clorada al sistema de tuberías, esta solución no será volátil. Además, el hipoclorito de calcio granular seco no debe almacenarse ni usarse cerca de cementos solventes e imprimaciones.

Este producto está diseñado para ser utilizado por personas calificadas bajo su propio riesgo. Los instaladores deben verificar por sí mismos que pueden hacer uniones satisfactorias en condiciones variables. Las instrucciones detalladas sobre cómo hacer juntas cementadas con solvente están impresas en la etiqueta del contenedor. Se recomienda encarecidamente que el instalador revise las instrucciones suministradas por el fabricante de tuberías y accesorios.

**Consulte la Hoja de datos de seguridad actual para obtener información adicional sobre primeros auxilios, almacenamiento, manipulación, transporte y eliminación de precauciones de seguridad.**

**Consulte el sitio web para ver los Términos y condiciones completos.**



IPS Corporation  
455 W. Victoria St.,  
Compton, CA 90220  
(800) 888-8312  
[www.weldon.com](http://www.weldon.com)